

ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ

ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Като посредник за адхезията на гипсови мазилки върху гладки бетонни основи с минимална попиваща способност. Грунд **Бетонконтакт** се препоръчва особено за гладък бетон, тавани и други бетонни панели. Междинен слой при залепване на плочки върху гладки бетони, мозайка и др.

КАЧЕСТВА:

- Екологично чист продукт
- Много добра адхезия върху различни основи
- Специфичната релефна структура, създава много добро сцепление между стари основи и нови гипсови мазилки
- Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето
- Добро поведение при съхранение-не образува плътна утайка
- Съответства на българското и европейско законодателство

КЛАСИФИКАЦИЯ:

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат.:А/ж) е 30 g/l

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:

Външен вид на грунда след разбъркване: Хомогенна, гъста маса
(визуално)

Съдържание на нелетливи вещества, при min 60%
(125±2)°C/2h
(БДС EN ISO 3251)

Плътност: 1,60 - 1,62 kg/l
(БДС EN ISO 2811-1)

Външен вид на филма: структурен, матов
(визуално)

Съхнене: въздушно
при (23±0,5)°C, 65% H.R 12 часа

РАЗХОД:

- до 250 g/m² в зависимост от основата.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

ОПАКОВКА:

Пластмасови опаковки с нетно тегло 1,4kg; 5,0kg; 20,0kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.

КОЛОРИСТИКА:

Произвежда се в розов цвят.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °C до 40 °C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт! P102

– Да се съхранява извън обсега на деца.

P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.

P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗРЕДИТЕЛ:			
Вода			
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:			
Подготовка на основата: Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват . Грундиране на основата с: Попиващи повърхности се грундират с Борогрунд дълбокопроникващ. Той се употребява и за укрепване на нездрави, ронливи повърхности и за уеднаквяване на попиващата им способност. Грундът трябва изцяло да попие в основата. Гладките бетонови повърхности се обезпращават.			
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:			
- Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки - Гладки бетонови повърхности - Газобетон За други основи, моля да се консултирате с нас!			
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:			
- Повърхности от стъкло - Метални повърхности - Пластмасови повърхности			
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:			
-Четка, валяк			
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:			
С вода преди да са засъхнали			
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:			
- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 35°C. - Не се допуска смесването с други аналогични продукти. - Допуска се разреждане с вода 0,2% -0,3% в зависимост от атмосферните условия и метода на нанасяне.			
НАЧИН НА РАБОТА:			
ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ се разбърква предварително с бавнооборотна бъркалка. Нанася се с четка или валяк при температура на околната среда и основата по-висока от 5°C. При необходимост се разрежда с вода. Инструменти и зацапани места да се почистват с вода преди да са засъхнали. Мазилката трябва да се нанася след пълно изсъхване на грунда - минимум 12 часа след нанасянето на грунда, ако температурата на околната среда и основата е най-малко 20°C. При по-ниски температури времето за изсъхване на грунда се удължава до 2-3 дни.			
СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ			
ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
-ронливи	- БОРО грунд дълбокопроникващ или за директна употреба	- ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ	Различни видове шпакловки по избор на клиента - БОРОКИТ 11, Сива и бяла циментова шпакловка и др.
-неронливи гладки бетонови повърхности	- ГРУНД БЕТОНКОНТАКТ	-	

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.